LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA

FICHE TECHNIQUE
FEUTRE SATURÉ

FEUTRE ASPHALTÉ #15 ASTM

DESCRIPTION:

Le Feutre Asphalté #15 ASTM est un feutre souple et uniforme, en fibres organiques imprégnées d'un asphalte saturant. Des lignes de repères placées à la surface du feutre facilitent l'alignement des bardeaux d'asphalte.

UTILISATION:

Ce feutre saturé Feutre Asphalté #15 ASTM est utilisé comme sous-couche avant la pose des bardeaux sur les toitures en pentes.

ENTREPOSAGE:

Entreposer les rouleaux debout et les protéger des intempéries. Ne pas entreposer les rouleaux directement sur le sol.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
Largeur	914 mm (36 po)
Longueur	21.9 m (72 pi)
Surface	40.14 m² (432 pi²)
Lignes de repères	Chaque 50 mm (2 po)
Rouleaux / palette	25

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS		RÉSULTATS BP		EXIGENCES		MÉTHODE D'ESSAI
	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL	
Résistance moyenne à la rupture à 23ºC (73ºF), sens de la fibre, min.	kN/m	lbf/po	Réussi	Réussi	5.2	30	ASTM D146
Résistance moyenne à la rupture à 23ºC (73ºF), sens transverse à la fibre, min.	kN/m	lbf/po	Réussi	Réussi	2.6	15	ASTM D146
Pliabilité à un rayon de 12.7 mm (1/2 po)	mm	po	Réussi	Réussi	Aucune fissure	Aucune fissure	ASTM D146
Teneur en humidité à la fabrication	%	%	Réussi	Réussi	2	2	ASTM D146
Essai de résistance à la transmission d'eau			Réussi	Réussi	Réussi	Réussi	ASTM D4869
Poids du feutre saturé, min.	g/m²	lb/100 pi²	Réussi	Réussi	560	11.5	ASTM D146
Poids de saturant dans le feutre min.	g/m²	lb/100 pi²	Réussi	Réussi	303	6.2	ASTM D146
Poids du feutre sec, min.	g/m²	lb/100 pi²	Réussi	Réussi	254	5.2	ASTM D146
Saturation min.	%	%	Réussi	Réussi	120	120	ASTM D146
Efficacité de la saturation min.	% massique	% massique	Réussi	Réussi	70	70	ASTM D146

NORMES APPLICABLES
CSA A123.3 M Type 2 ASTM D226 Type 1

Matériaux de Construction BP Canada Inc.
9510, rue St-Patrick
LaSalle (Québec), Canada
H8R 1R9
www.bpcan.com